

Datum	artikelnummer
06/12/2022	108020

Beschrijving

Cuore WAP 1000 is een in water oplosbare primer, bestaande uit styreen en acrylaatpolymeer. De kleur is melkachtig wit tijdens het aanbrengen en wordt glanzend na het drogen. De geconcentreerde primer moet met water worden gemengd alvorens op het oppervlak te worden aangebracht. WAP 1000 heeft een goed penetratievermogen en zorgt voor een goede hechting aan het oppervlak.

Voordelen

Geconcentreerde primer, verdund met water.

Kan gebruikt worden als primer op verschillende ondergronden.

Goed penetratievermogen.

Verbeterd de hechting van het oppervlak.

Toepassingsgebied

WAP 1000 wordt gebruikt voor de voorbehandeling van oppervlakken vóór het aanbrengen van cementgebonden producten zoals vloeibare mortels, stopverf, vloeibaar anhydriet, enz. De primer wordt meestal gebruikt boven op beton, betonelementen, plamuur, vloeibare mortel, hout tegels, enz. en verbetert de hechting tussen het onderliggende oppervlak en de toplaag. Door zijn goede filmvorming op het oppervlak voorkomt de primer ook een overmatige extractie van het aanmaakwater in het daaropvolgende product (bv. vloeibare mortel).

Vorbereiding

Het oppervlak moet goed geschikt, stevig en vrij zijn van losse deeltjes, cementslib, stof of andere onzuiverheden die een voldoende hechting aan het oppervlak kunnen verhinderen. Voor de filmvorming van de primer mag de temperatuur van het onderliggende oppervlak niet lager zijn dan +5°C. De beste resultaten worden bereikt wanneer de temperatuur tussen +10°C en +25°C ligt.

Toepassing

WAP 1000 wordt verdund op het oppervlak aangebracht met behulp van een primerspuit, gieter, bezem of verfröller en wordt vervolgens grondig in het oppervlak geveegd/geborsteld. Vermijd plasvorming. Gebruik bij het werken met WAP 1000 rubberen handschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor voldoende ventilatie.

Beperkingen

De primer mag niet worden gebruikt bij temperaturen onder de +5°C.

Onderhoud materiaal

Spuitbussen, bezems, verfröllers, gereedschap en andere materialen moeten onmiddellijk na gebruik met water worden gereinigd. Opgedroogde primer kan moeilijk op te lossen/verwijderen zijn.

Datum	artikelnummer
06/12/2022	108020

Product informatie

Oppervlak	Mengverhoudingen		Gebruiksconcentratie	
	primer	water	L/m ²	M ² /L
Niet-absorberend	1	1	0.15	7
Normale absorptie	1	3	0.10	10
Sterke absorptie	1	6	0.20	5
2 keer	1	3		
Hout	5	1	0.20	5
Tegels/steen	1	1	0.15	7

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controle mogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.