

Cuore WPT 5000 CM

Samenstelling	Cuore WPT 5000 CM is een gekleurde, 2-componenten, watergedragen, lichtechte, polyurethaan coating.	
Toepassing	Cuore WPT 5000 CM dient als eindafwerking van diverse polyurethaan systemen. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn: onderwijs, gezondheidszorg, woningen, kantoren en openbare gebouwen.	
Technische eigenschappen	Soortelijk gewicht Basis + Harder ~ 1140 kg/m ³ Slijtvastigheid (Taber) 87 mg ASTM D4060 CS 17 1000/1kg	
	Slipweerstand EN 7909	≥ 0,30 μ
Ondergrond voorbehandeling	Cuore WPT 5000 CM kan op verschillende polyurethaan systemen aangebracht worden zonder extra voorbehandelingen. De tijd tussen het aanbrengen van het polyurethaan systeem en de Cuore WPT 5000 CM mag maximaal 48 uur bedragen.	
Verbruik	Het verbruik ligt op ca. 100 gram/m ² per laag. Geadviseerd wordt om 2 lagen aan te brengen.	
Mengverhouding	90 Gewichtsdelen Basis 10 Gewichtsdelen Harder	
Temperatuur ondergrond	min. 10 °C en max. 30 °C. De ondergrondtemperatuur moet minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.	
Relatieve luchtvochtigheid	min. 30 % en max. 70 %	
Verwerkingstemperatuur	min. 10 °C en max. 30 °C	
Verwerkingstemperatuur materiaal	min. 15 °C en max. 25 °C	
Menging	1) Schud de jerrycan met basis totdat de inhoud homogeen is en open deze. 2) Open de flacon met de harder. 3) Schenk de basis uit de jerrycan in een schone, droge emmer. 4) Voeg de Harder aan de Basis onder mengen toe. 5) Meng beide componenten mechanisch gedurende circa 2 minuten, totdat een homogeen mengsel ontstaat. Een goed gemengd materiaal is egaal van kleur en bevat geen heldere of donkere vlekken. 6) Om mengfouten of ongemengde resten te vermijden, het gemengde materiaal overgieten in een schoon en leeg blik en	

Datum	artikelnummer
6/12/2021	505505

Verwerkingstijd

nogmaals korte tijd mengen. Gebruik nooit ongemengde resten van het materiaal.

7) Het materiaal ongeveer 10min.laten rusten vóór gebruik.

De verwerkingstijd van **Cuore WPT 5000 CM** ligt bij 20 °C rond de 45 minuten.

Let op: zowel visueel als qua verwerking is het einde van de verwerkingstijd niet merkbaar. Houd daarom maximaal 45 minuten aan om de technische eigenschappen van de **Cuore WPT 5000 CM** optimaal te houden.

Droging en doorharding

De droging en uitharding van **Cuore WPT 5000 CM**, bij een verbruik van 100 gram/m² en een RV van 50% is als volgt:

- overschilderbaar : na 3 uur en max. binnen 48 uur bij 20 °C en 50% RV

- uitgehard : na 7 dagen bij 20 °C en 50% RV

Let op: Tijdens het drogingsproces mag de RV niet boven de 80% uitkomen!

Kleur - structuur - glansgraad

Op aanvraag uit RAL/NCS - glad - zijdemat

Verpakking

5 kg sets

Chemicaliënbestendigheid

Bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën. Een chemicaliënbestendigheidlijst is op aanvraag verkrijgbaar.

LET OP: het product is gevoelig voor verkleuring onder invloed van weekmakers, bijvoorbeeld in autobanden.

Voorzorgsmaatregelen

Het is belangrijk de voor de verwerking van kunststoffen geldende voorschriften op te volgen. Derhalve wordt geadviseerd huid- en oogcontact te vermijden, door gebruik te maken van crèmes en/of vloeistofdichte handschoenen, veiligheidsbrillen, etc. Bij de verwerking van **Cuore WPT 5000 CM**, met name in kleine, gesloten ruimten, is het raadzaam zeer goed te ventileren.

Gereedschap

Cuore WPT 5000 CM dient aangebracht te worden met:
- micro vezel roller

Reiniging gereedschap

De gebruikte gereedschappen kunnen gereinigd worden met **Cuore** materiaalreiniger.

Houdbaarheid

In de afgesloten originele verpakking, opgeslagen in een droge omgeving tussen

5 °C en 25 °C, is **Cuore WPT 5000 CM** minimaal 6 maanden houdbaar.

Let op: **Cuore WPT 5000 CM** mag niet bewaard worden bij of blootgesteld worden aan temperaturen lager dan 5 °C.

Let op: na verloop van tijd kan er een vorm van separatie optreden. Het is noodzakelijk het materiaal op te mengen tot een 100% gladde, homogene massa voordat de B-component wordt toegevoegd. Bij twijfel over de homogeniteit en/of fijnheid adviseren wij het materialen eerst te zeven voor verder gebruik.



Belangrijk

Datum	artikelnummer
6/12/2021	505505

Cuore WPT 5000 CM mag alleen worden gebruikt door opgeleide en professionele plaatsers.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controle mogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.